



---

**22A KORGILIIM**

---

Viimati täiendatud: 19/07/2005

Lk. 1

**Tehnilised andmed:**

Sideaine	Kopolümeer
Konsistents	pasta
Kõvenemissüsteem	kuivamine
Liimiv aeg	10-15 minutit
Kõvenemise aeg ( 20 ° C/65% suhtelist niiskust)	Lõplik tugevus 24-48 tunni pärast
Kuivaine sisaldus	Ligikaudu 78%
Tihedus (DIN 53479)	1,5 g/cm <sup>3</sup>
Vastupidavus temperatuurile	- 20 ° C kuni + 80 ° C (kõvenenud)
Kulu	500 -600 g/m <sup>2</sup>

**Toote kirjeldus:**

Korgiliim 22A on kasutusvalmis liim korgi liimimiseks nii seintele kui põrandale

**Omadused:**

- Kasutusvalmis pasta
- Tugeva lõppnakkega
- Elastne
- Veekindel
- Mittepõlev

**Kasutamine:**

- Sobib korgi liimimiseks nii seintele kui põrandatele ; paljudele aluspindadele nagu puit, tellis, kivi, krohv, puitlaastplaat jne.

**Pakendamine:**

Värvused: pruun

Pakend: 1 kg, 5 kg ja 15 kg ämbrid

**Säilivusaeg:**

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temp vahemikus +5° C kuni +25 ° C. Kaitsta külma eest!

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.



## **Pinnad:**

*Tüüp:* poorsed materjalid nagu kivi, tellis, krohv, betoon

*Pinna seisukord:* puhas, kuiv, rasva- ja tolmuva

*Pinna ettevalmistamine:* Väga poorsed pinnad soovivat eelnevalt kruntida. Soovivat eelnevat test.

## **Kasutamine:**

*Meetod:* Kanna liim pinnale liimikammi ( 3-5 mm) abil. Ära kanna liimi suuremale pinnale , kui suudada katta 10 min jooksul. Aseta kork kohale ja suru tugevalt vastu, vajadusel kasuta kummihaamrit. Umbes 10 min pärast suru servad uuesti alla.

*Kasutamistemperatuur:* +5° C kuni + 30° C

*Puhastamine:* Kõvenemata liimi saab eemaldada veega. Kõvenenud liimi mehaaniliselt.

*Parandused:* Sama materjali või kontaktliimiga

## **Soovitused:**

- Korgiplaadid peaks hoidma enne liimimist vähemalt 24 tundi samas ruumis, kuhu nad paigaldatakse
- Aluspinna miinimumtemperatuur peaks olema +15° C
- Ära kunagi liimi liiga niiskele aluspinnale
- Hiljemalt 48 tunni pärast võib korgikihti viimistleda ( lakkida)
- Eelnevalt viimistletud korgiplaatide liimimisel kasuta kas vesipõhist liimi või Soudali kontaktliimi 44A või tiksotroopset liimi 46A
- Ära kasuta kohtades, kus pidevalt kontaktis veega
- Ära lahjenda liimi

## **Tervise ja ohutusnõuded:**

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Täpsema info jaoks vaata silti.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.