



Parketikitt

Toote kirjeldus

Parketikitt on kvaliteetne, lahustivaba, polüakrüüldidel põhinev vuugihernetik.

Omadused

- Lahustivaba
- Silikoonivaba
- Ülevärvitav
- Lakitav erinevat tüüpi parketi lakkidega.
- Lõhnatu

Rakendused

- Kuni 12,5% liikuvusega vuugid
- Täitehermeetik ühendustele parkett-, LVT- ja lamineeritud põrandatel
- Ühendusvuugid parkettpõrandate, põrandapragude ja seinte vahel
- Võib kasutada ka puitpõrandate vuukides



Tehnilised nõuded

Alus	Akrüüldispersioon
Konsistents	Pasta
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine
Kile moodustumine	ca. 20 minutit
Tihedus	ca. 1.55 g/ml
Maksimaalne lubatud deformatsioon	± 12.5 %
Kokkutõmbumine pärast tahkumist	< 25%
Kasutamistemperatuur	+5°C → +30°C
Temperatuuritaluvus	-20°C → +80°C

Joonealune märkus: Kile moodustumine ja tahkumise kiirus võivad erineda olenevalt keskkonnateguritest, nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp.

Alusmaterjalid

- Aluspinna seisund
Pind peab olema jäik, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.
- Aluspinna ettevalmistamine
Pole vaja eeltöödelda.
- Aluspindade tüübid
Parketikitt nakkub hästi järgmiste aluspindadega: Kõik enimlevinud puit- ja laminaatpõrandad, kõik tavapärased poorsed aluspinnad. Parketikitt ei ole hea haardumisega või ei sobi looduslik kivi. Soovitame teha igale pinnale esialgne nakkumis- ja ühilduvuskatse.

Kasutusviis

- Kasutusviis
Kasutage manuaalset, aku- või pneumaatilist hermeetikupüstolit. Kasutage lõpetamiseks spaatlit või kitinuga. Kokkutõmbumise korral korrake. Lihvitav minimaalselt 24 tunni möödudes. Ärge kasutage, kui kõvenemise ajal on oodata vihma või külma.



Parketikitt

- Puhastamine
Toodet Parketikitt saab aluspindadelt ja tööriistadelt enne kõvenemist veega eemaldada.
- Viimistlus
Kasutage lõpetamiseks spaatlit või kitinuga.
- Parandus
Remont sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitusud

Töötamisel lähtuge tavapärasest tööhügieenist. Lisateabe saamiseks lugege pakendi etiketti ja ohutuslehte.

Pakendamine/Logistika

Värvus: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.

Pakend: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.

Säilivusaeg: 18 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, Kaitse külma eest.

Vuukide mõõtmed

- Minimaalne vuugi laius: 5 mm
Maksimaalne vuugi laius: 20 mm
Minimaalne vuugi sügavus: 5 mm
Soovituslikud tihendustööd: vuugi laius = vuugi sügavus

Märkused

- Äрге kasutage kohtades, mis võivad olla pidevalt vee all.
- Lakitav enamike lakkidega.
- Lakk peab olema piisavalt elastne, et seda saaks kasutada plastoelastsel hermeetikul
- Kuna saadaolevaid parketilakke on palju, on soovitatav enne pealekandmist teha eelnev sobivustest.
- Sealant color may change due to curing process.

See tehniline andmeleht asendab kõik varasemad versioonid. Selles dokumentatsioonis sisalduvad juhised on meie katsete ja kogemuste tulemus ning need on esitatud heas usus. See on oma olemuselt üldine ega too kaasa mingit vastutust. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning meie kontrolli alt väljas olevate rakenduste suure arvu tõttu ei saa me saavutatud tulemuste eest mingit vastutust võtta. Kuna disain, substraadi kvaliteet ja töötlemistingimused ei ole meie kontrolli all, ei võeta selle väljaande alusel vastutust. Kasutaja vastutab oma katsetega kindlaks teha, kas toode sobib kasutamiseks. Igal juhul on soovitatav läbi viia eelkatsed. Tootja jätab endale õiguse tooteid ette teatamata muuta.