

Aluseal

Toote kirjeldus

Aluseal on kvaliteetne, elastne, veekindel, ühekomponentne hermeetik, mis tihendab ja kaitseb alumiiniumprofiilide lõigatud servi korrosiooni eest. Aluseal on loodud alumiiniumkonstruktsioonide (nt pressitud aknaprofiilid) nurga- ja pötkliidete tugevaks hermetiseerimiseks. Aluseal põhineb sünteetilisel kummil. Läbipaistev toode on kristalliselge (100% läbipaistev).

Omadused

- Kaitseb korrosiooni eest
- Hea UV-kindlus
- Veekindel
- Hea ilmastikukindlus
- 100% läbipaistev, kristalliselge
- Pärast kõvenemist elastne ja väga vastupidav
- Võimalik paigaldada ka masinaga, ühildub Tekna (TK259) või Comalliga (hermeetik CE)
- Lahustipõhine
- Ülevärvitav enamiku värvisüsteemidega



Rakendused

- Kaitseb lõigatud alumiiniumprofiilide lõigatud külgi korrosiooni eest.
- Nurga- ja pötkliidete tugev hermetiseerimine alumiiniumkonstruktsioonides (nt pressitud aknaprofiilid).

Tehnilised nõuded

Alus	Sünteetiline kautšuk	
Konsistents	Pasta	
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine	
Kile moodustumine	23±2°C - 50%±5% R. H.	ca. 45 min
Elastsusmoodul	ISO 37	ca. 0.40 N/mm ²
Venivus purunemiseni	ISO 37	≥ 1000 %
Maksimaalne pinge	ISO 37	≥ 4.10 N/mm ²
Kokkutõmbumine pärast tahkumist	ca. 35%	
Kasutamistemperatuur	+5°C → +30°C	
Temperatuuritaluvus	-20°C → +90°C	

Märkus: aurustumisaeg, avatuna hoidmise aeg ja kõvenemiskiirus võivad varieeruda sõltuvalt keskkonnateguritest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind.

Alusmaterjalid

- Aluspinna seisund
Pind peab olema jäik, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.
- Aluspinna ettevalmistamine
Pole vaja eeltöödelda. Soovitav on teha igale aluspinnale esialgne nakkekatsed.
- Aluspindade tüübid
Aluseal nakkub hästi järgmiste aluspindadega: pressitud alumiiniumist (akna)profiilid.

Aluseal

Kasutusviis

- Kasutusviis
Vahttrulliga. Paigaldada on võimalik ka masinaga (nt Tekna või Comalliga). Kandke toodet Aluseal alumiiniumprofiilide äramurtud servadele. Profiilid tuleb kokku panna ja seejärel kile moodustumise jooksul oma kohale kruvida või suruda. Funktsionaalne tugevus saavutatakse alles pärast täielikku kõvenemisaega.
- Puhastamine
Puhastage Soudali tootega Pinna puhastaja või tootega Swipex Wipes kohe pärast kasutamist.
- Parandus
Remont sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitus

Töötamisel lähtuge tavapärasest tööhügieenist. Lisateabe saamiseks lugege pakendi etiketti ja ohutuslehte.

Kasutada ainult hästiventileeritud kohas.

Mitte suitsetada.

Piisava ventilatsiooni puudumisel kanda vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

Consult label and material safety data sheet for more information.

Pakendamine/Logistika

Värvus: Läbipaistev

Pakend: 310 ml alumiiniumpadrun

Säilivusaeg: 15 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas säilituskohas temperatuuril +5°C kuni +25°C

Märkused

- Tootet Aluseal võib üle värvida veepõhiste värvidega. Kuna saadaolevaid värve ja lakke on palju, soovime tungivalt teha enne värvimist sobivuskatse.

See tehniline andmeleht asendab kõik varasemad versioonid. Selles dokumentatsioonis sisalduvad juhised on meie katsete ja kogemuste tulemus ning need on esitatud heas usus. See on oma olemuselt üldine ega too kaasa mingit vastutust. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning meie kontrolli alt väljas olevate rakenduste suure arvu tõttu ei saa me saavutatud tulemuste eest mingit vastutust võtta. Kuna disain, substraadi kvaliteet ja töötlemistingimused ei ole meie kontrolli all, ei võeta selle väljaande alusel vastutust. Kasutaja vastutab oma katsetega kindlaks teha, kas toode sobib kasutamiseks. Igal juhul on soovitatav läbi viia eelkatset. Tootja jätab endale õiguse tooteid ette teatamata muuta.