



Vapourseal

Toote kirjeldus

Vapourseal on akrüüldispersioonil põhinev kasutusvalmis ühekomponentne plastoelastne liimhermeetik sisetöödel õhu ja aurutõkete ühenduste loomiseks igat tüüpi aurutiheda kilega.

Omadused

- Õhutihedad
- Aurutihe
- Suurepärase nake kõikide aurutõkke kiledega.
- Nakkub hästi ka kergelt niiskete pindadega
- Püsiv paindlikkus
- Mittetilkuv ja hea konsistents
- Ei sisalda lahusteid ega isotsüanaate
- UV-kiirgusele vastupidav
- Ei sisalda plastifikaatoreid



Rakendused

- Ideaalne õhutihedate ühenduste valmistamisel eri tüüpi kiledel ja erinevate ehitusmaterjalide vahel.
- Võimaldab teha õhukindlad ühendused külgnevate konstruktsiooniosade vahel.
- Korrekse kasutamise korral tagab õhu- ja aurutihedad ühendused vastavalt normidele DIN4108-7 ja NBN EN13829.

Tehnilised nõuded

Alus	Akrüüldispersioon
Konsistents	Pasta
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine
Kuivamisaeg	2 mm / 24 h 2 mm / 24 h
Tihedus	ca. 1.15 g/ml
Avatusaeg	23±2°C - 50%±5% R. H. 60 min.
Nihketugevus	ca. 0,1 N/mm ²
Kasutamistemperatuur	+5°C → +50°C
Temperatuuritaluvus	-40°C → +100°C

Märkus: need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind.
See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Alusmaterjalid

- Aluspinna seisund
puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.
- Aluspinna ettevalmistamine
Pole vaja eeltöödelda. Soovitav on teha igale aluspinnale esialgne nakkekatsed.
- Aluspindade tüübid
Erinevad aurutõkkemembraanid nagu PE, PA, PP, alumiinium, EPDM, PVC, Soudali SWS aknateip jms. Samuti hea nakkuvusega (märjad) pinnad: krohv, telliskivi, (poor)betoon, puit, soojustus, kipsplaat, kiudtsement jms.

Vapourseal

Kasutusviis

- Kasutusviis
Kandke hermeetikupüstoliga umbes 5 mm paksune liimiriba aurutõkkematerjali ühele servale. Kinnitage aurutõkkekile aluspinnale, jättes piisavalt liikumisruumi konstruktsiooni liikumisega kohanemiseks. Ärge pressige liimi täiesti kokku ja jälgige, et liimikihi paksuseks jääks 1–2 mm. Liimiriba laius peaks olema vähemalt 25 mm.
- Puhastamine
Kõvenemata toote Vapourseal saab aluspindadelt ja tööriistadelt eemaldada liimieemaldiga 90A või Soudali Swipexiga.
- Parandus
Parandage tootega Vapourseal.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Töötamisel lähtuge tavapärasest tööhügieenist. Lisateabe saamiseks lugege pakendi etiketti ja ohutuslehte.
Kandke plastikust kindaid.

Pakendamine/Logistika

Värvus: sinine

Pakend: 310 ml padrun

Säilivusaeg: 24 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, Kaitse külma eest.

See tehniline andmeleht asendab kõik varasemad versioonid. Selles dokumentatsioonis sisalduvad juhised on meie katsete ja kogemuste tulemus ning need on esitatud heas usus. See on oma olemuselt üldine ega too kaasa mingit vastutust. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning meie kontrolli alt väljas olevate rakenduste suure arvu tõttu ei saa me saavutatud tulemuste eest mingit vastutust võtta. Kuna disain, substraadi kvaliteet ja töötlemistingimused ei ole meie kontrolli all, ei võeta selle väljaande alusel vastutust. Kasutaja vastutab oma katsetega kindlaks teha, kas toode sobib kasutamiseks. Igal juhul on soovitatav läbi viia eelkatsed. Tootja jätab endale õiguse tooteid ette teatamata muuta.