

## Kontaktliim 140 LQ

Uuendatud: 29/07/2014

Lk 1

### Tehnilised andmed:

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sideaine                               | Polükloropreen kautšuk (neopreen)          |
| Konsistents                            | Vedelik                                    |
| Kõvenemissüsteem                       | Füüsikaline kuivamine ja kristallisatsioon |
| Vastupidavus temperatuuride vahemikule | -20 ° C kuni +70 ° C                       |
| Avatud aeg *                           | Umbes 10 min                               |
| Kasutustemperatuur                     | +5°C kuni + 25°C                           |

- Sõltub aluspinnast , temperatuurist ja niiskusest

### Toote kirjeldus:

140 LQ on universaalne, tolueenivaba, lahusteid sisaldav kasutusvalmis kontaktliim, põhineb kautšukil ja sünteetilistel vaikudel

### Omadused:

- \* Kiire kuivamisega
- \* Niiskuskindel
- \* Väga hea nake

### Kasutamine:

- Erinevate materjalide nagu kumm, nahk, kork, plastikud, vilt jms liimimiseks erinevatele aluspindadele
- Sünteetiliste dekoratsioonipaneelide liimimiseks puidust, metallist või puitkiudplaadist tööpindadele

### Säilivusaeg:

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuurivahemikus +5 °C kuni +25 °C.

### Pakend:

Värv: kollane  
5 l, 2,5 l ja 750 ml metallpurk

### Aluspinnad:

*Pinna seisukord:* puhas, rasva- ja tolmuvaba

*Pinna ettevalmistamine:* Pinna eelnev töötlemine pole vajalik. 140 LQ võib kasutada kõikidel pindadel v.a. polüstürool, PE,PP,PTFE. Soovitame alati läbi viia eelnev test.

### Kasutamine:

*Meetod:* Kanna liim liimikammi või pintsliga abil mõlemale liimitavale pinnale. Oota umbes 10 min, seejärel suru liimitavad pinnad tugevasti kokku.

*Puhastamine:* Liimipuhasti 90A abil

*Parandused:* sama materjaliga

### Tervise- ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Kasuta hästiventileeritud kohtades. Mitte suitsetada! Mitteküllaldase ventilatsiooni korral kasuta hingamisteede kaitsevahendeid. Täpsem info sildil.

### Märkused:

- Liimimisel määrab lõpliku nakketugevuse kokkusurutavate poolte kokkuvajutamiseks kasutatav jõud, mitte selle jõu kestvuse aeg.

Märkus: käesolev tehnilise teabe leht asendab kõiki eelnevaid. Käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse muuta tooteid ilma sellest ette teatamata.