

Fix All High Tack Invisible

Viimati täiendatud: 07.10.2016

Leht 1/3

Tehnilised omadused:

Baasaine	SMX hübriidpolümeer
Konsistents	Stabiilne geel
Kövenemissüsteem	Kuivamine niiskuse toimel
Kile moodustumine* (20°C / 65% R.H.)	umbes 10 minutit
Kuivamiskiirus * (20°C / 65% R.H.)	3 mm/24 h
Kõvadus	55 ± 5 Shore A
Suhteline tihedus	1,08 g/ml
Maksimaalne lubatud deformeerumine	± 20 %
Vastupidav temperatuuride vahemikus	-40 °C → 90 °C
Maksimaalne katkevenivus (DIN 53504)	3,50 N/mm ²
Elastsusmodul 100% (DIN 53504)	1,90 N/mm ²
Katkevenivus (DIN 53504)	250 %
Kasutustemperatuuride vahemik	5 °C → 35 °C

(*) Need näitajad võivad erineda sõltuvalt keskkonnateguritest nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp.

Toote kirjeldus:

Fix All High Tack Invisible on kvaliteetne neutraalne elastne ühekomponentne SMX-polümeeril põhinev liimhermeetik, millel on väga tugev kohene nake.

Omadused:

- tugev kohene nake, mis vähendab algse toestamise vajadust;
- kiire kövenemine;
- hea väljapressitavus;
- kõrge nihketugevus pärast täielikku kövenemist (ilma krundita);
- pärast kövenemist elastne ja väga vastupidav;
- lõhnavaba;
- ei sisalda isotsüanaate ega silikoone;
- ei sisalda lahusteid;
- hea nake ka kergelt niiskete pindadega.

Kasutusala:

- läbipaistvaks ja elastseks liimimiseks ehituses ja ehitusmaterjalide tootmisel.
- Plaatide, profiilide ja muude levinumate materjalide (puit, MDF, saepuruplaat jne) elastseks liimimiseks.

Pakend:

värvus: läbipaistev.

Pakend: 290 ml padrun.

Säilimisaeg

12 kuud avamata pakendis kuivas ja jahedas kohas temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.

Keemiline vastupidavus:

hea vastupidavus veele, alifaatsetele lahustitele, süsivesinikele, ketoonidele, estritele, alkoholidele, lahjendatud mineraalsetele hapetele ja alustele ning (sool)veele. Halb vastupidavus aromaatssetele lahustitele, kontsentreeritud hapetele ja kloreeritud süsivesinikele.

Aluspinnad:

aluspinnad: kõik levinud ehitusmaterjalid, töödeldud puit, metallid, PVC, plast.

Pinna seisukord: puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

Pinna ettevalmistamine: poorseid pindu, mis puutuvad veega kokku sageli, tuleb eelnevalt töödelda tootega Primer 150. Kõiki siledaid pindu võib töödelda tootega Soudal Surface Activator.

Me soovitame igal pinnal eelnevalt läbi viia sobivuskatse.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud näpunäited põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

Fix All High Tack Invisible

Viimati täiendatud: 07.10.2016

Leht 2/3

Kasutamine:

meetod: manuaalse või pneumaatilise hermeetikupüstoli abil.

Puhastamine: tootega Fix ALL Cleaner kohe pärast kasutamist.

Parandamine: sama tootega.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused:

järgida harilikke tööstushügieeni nõudeid.

Lisateave on toodud tooteetiketil.

Märkused:

- toote Fix All High Tack Invisible võib üle värvida vesialuselise värviga; kuna aga värve ja lakke on väga palju erinevaid tüüpe, soovitame me tungivalt läbi viia eelneva sobivuskatse.
- Alküdvaikudel põhinevate värvide kuivamisaeg võib olla pikem.
- Toodet Fix All High Tack Invisible võib kasutada väga erinevatel aluspindadel. Kuna erinevate tootjate valmistatud materjalid, nagu näiteks plast, polükarbonaat jne, võivad erineda, soovitame enne kasutamist läbi viia sobivuskatse.
- Plasti tootmisel kasutatakse väga sageli õlitusaineid, abiaineid ja muid kaitsevahendeid (nagu nt kaitsekile). Need tuleks enne liimimist eemaldada. Parima nakke saavutamiseks on soovitatav kasutada toodet Surface Activator.
- Toodet Fix All High Tack Invisible ei tohi kasutada looduslikul kivil. Kuna liimitav pind muudab hermeetiku mõjul värvi (näib märjana) ja see on läbipaistva hermeetiku alt näha, võib jääda mulje, et pind on märdunud.
- Toodet Fix All High Tack Invisible ei tohi kasutada klaasimishermeetikuna.
- Ei sobi akvaariumite liimimiseks.
- Äärmuslikes tingimustes või pikaajalisel kokkupuutel UV-kiirgusega võib toode Fix All High Tack Invisible värvi muuta.

Keskkonnaalased nõuded:*LEEDi määrus:*

Fix All High Tack Invisible vastab LEEDi nõuetele. Madala emissiooniga materjalid: liimid ja hermeetikud. SCAQMDi reegel nr 1168. Vastab USGBC LEED® 2009 kategooriale 4.1: Madala emissiooniga materjalid – liimide ja hermeetikute LOÜ-de sisaldus.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks võik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud näpunäited põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

Fix All High Tack Invisible

Viimati täiendatud: 07.10.2016

Leht 3/3

Vastutus:

selle tehnilise teabe lehe sisu põhineb katsetel, vaatlustel ja kogemustel. See on oma olemuselt üldine ega kohusta tootjat millekski. Kasutaja peab ise katsete teel kindlaks tegema, kas toode sobib soovitud otstarbeks.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud näpunäited põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.