



TIHENDUSLINT SOUDABAND

Viimati täiendatud: 17/03/2006

Lk. 1

Tehnilised andmed:

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Baasmaterjal | Bituumenelastomeerid alumiiniumlehel |
| Välimus | Veekindel iseliimuv lint |
| Vastupidavus veele | Suurepärane |
| Vastupidavus temperatuuridele | -20°C kuni +80°C |

Toote kirjeldus:

Soudaband on kasutusvalmis, iseliimuv hermetiseerimislint, mis põhineb bituumenelastomeeridel kantuna alumiiniumlehele.

Omadused:

- Iseliimuv
- Ilmastikukindel
- Lihtne kasutada
- UV kindel

Kasutamine:

- Igasuguste lõhede, pilude ja pragude veekindlaks tegemiseks Universaalne hermetiseerimis- ja paranduslint. Vihmaveerennide tihendamiseks, korstnaümbruste ja läbivate konksude hermetiseerimiseks.

Värvus:

Alumiinium ja plii

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannata me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

**Pakend:**

Dimensioonid ja mõõtmed:

| Laius (cm) Alumiinium | Pikkus ühes rullis (m) |
|---------------------------|---------------------------|
| 7,5 | 10 |
| 10 | 10 |
| 15 | 10 |
| 22,5 | 10 |
| 30 | 10 |

| Laius (cm) Plii | Pikkus ühes rullis (m) |
|---------------------|---------------------------|
| 7,5 | 10 |
| 10 | 10 |
| 15 | 10 |

Säilivusaeg:

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temp vahemikus +5°C kuni +25 °C

Pinnad:*Tüüp:* kõik pinnad*Pinna seisukord:* puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba*Pinna ettevalmistamine:* Väga poorsete pindade korral soovitatav eelnevalt kruntida. Külma ilma korral soojenda eelnevat Soudabandi kergelt. Soovitatav eelnev sobivustest.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

**Kasutamine:**

Meetod: Lõika lindist vajalik pikkus. Eemdal kaitsepaber ja suru lint ettevalmistatud pinna vastu. Suru linti tugevasti ideaalse hermetiseerimise saavutamiseks, kortsud triigi välja rulli abil. Kui mitu riba kinnitatakse üksteise külge, veendu, et oleks vähemalt 25 mm kate üle.

Kasutamistemperatuur: +1°C kuni + 30°C

Tervise ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded.

Märkus:

Ei soovitata kasutatada temperatuuridel all +5 °C

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannaks me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.