

# Soudaprim DP

## KRUNT ELASTSEKS HÜDROISOLATSIOONIKS

Viimati täiendatud: 03.12.2014

Leht 1/2

**Tehnilised omadused:**

Keemiline alus	Akrüül nanodispersioon
Konsistents	Vedelik
Kõvenemissüsteem	Füüsiline kuivamine
Kuivamisaeg	1 – 6 tundi (*)
Kulu	0,1 – 0,2 l/m <sup>2</sup>
Tihedus	1,01 kg/l
pH -tase	8-9
Pealekandmise temperatuur	+5 °C → +35 °C

(\*) Need näitajad võivad varieeruda sõltuvalt keskkonnateguritest nagu temperatuur, niiskus, aluspind jne.

**Toote kirjeldus:**

Kiiresti kuivav ja sügavale tungiv akrüülkrunt poorsete aluste: põrandate, tasanduskihtide, krohvitud pindade ja kipsplaatide immutamiseks ja kinnitamiseks.

**Toote omadused:**

- tihendab ja ühtlustab poorseid ja karvaseid struktuure, tõstab pinna mehaanilist tugevust, vähendab/ühtlustab selle imbumisvõimet, alandab hüdroisolatsioonmaterjalide vananemist;
- tagab värvile kaitset ja hoiab ära selle tuhmumise;
- täidab mikropraod ja poorid substraadis;
- ennetab vee imbumist, pragude tekkimist ja dekoratiivmaterjalide kleepuvuse nõrgestamist;
- sobib vannitubadesse, köökidesse, pesumajadesse ja muu kõrge niiskusega ruumidesse;
- ei sisalda lahusteid, ei reageeri teiste ehitusmaterjalidega;
- kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

**Kasutusala:**

- põranda ja seinte kruntimine siseruumis enne elastse hüdroisolatsiooni pealekandmist. Soovitame kasutada SOUDAGUM LM;
- poorsete ja absorbeerivate pindade immutamine enne värvimist, krohvimist, tapeetide liimimist, plaatimist.

- seinapindade kinnitamine enne soojusisolatsiooni plaatide ja paneelide kasutamist;
- tolmuste pindade või kergelt kuluvate (näiteks, liivakivist) pindade kaitsmine ja kinnitamine enne edasist töötlemist;
- NB! Ärge kasutage kohtades, mis pidevalt kontakteeruvad veega.

**Standardid ja sertifikaadid:**

Toode on valmistatud firma Soudal NV poolt vastavuses ISO 9001 nõuetega.

**Pakend:**

Pudel: 1l; Kanister: 5l.

**Säilimisaeg**

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis kuivas ja jahedas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitsta külmumise ja otsese päikese kiirguse eest.

**Kasutamishüvis:**

- pind peab olema kuiv, rasvatustatud ja puhastatud värvist ja muudest ainetest, mis võivad nõrgestada imbumist;
- põranda tasanduskiht tuleb enne kruntimist täiendavalt lihvida ja puhastada tolmust;
- krunt peab olema toatemperatuuril;
- enne pealekandmist hoolikalt segada;
- kanda peale pintsli, rulli või pihustiga. Mitte kallata pinnale ja vältida loikude teket;
- väga poorsetele ja imavatele aluspindadele kanda kaks krundi kihti märg-märjale meetodil;

Märkus: Selles dokumendis esitatud näpunäited põhinevad meie katsetel ja kogemustel. Tulenevalt materjalide erinevustest ja ka erinevatest kasutusvõimalustest, mis jäävad meie kontrolli alt välja, me ei võta enda peale vastutust saadud tulemuste eest. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

---

## Soudaprim DP

# KRUNT ELASTSEKS HÜDROISOLATSIOONIKS

---

Viimati täiendatud: 03.12.2014

Leht 2/2

- mitte lahjendada toodet; 1:1 veelahust on lubatud kasutada vaid seinte ettevalmistamisel värvimiseks akrüülvärvidega;
- kasutada elastse hüdroisolatsiooni või alustada plaatimist võib vaid pärast krunti täielikku kuivamist;
- tööriistad puhastatakse veega kohe pärast kasutamist – kõvenenud produkti võib eemaldada mehaaniliselt.

Mitte kasutada, kui pinna suhteline niiskus ületab 75%. Täiendava konsultatsiooni saamiseks pöörduda SOUDALi tehnilise osakonna poole.

### Ohutusalsed soovitused:

Toote kasutamisel järgida tavapärasest tööhügieeni:

- vältida kontakti nahaga
- kanda kaitsekindaid, kaitseprille
- nahakontakti puhul kohe loputada see koht veega
- kaitsta laste eest
- tutvuda ohutuskaardiga

Märkus: Selles dokumendis esitatud näpunäited põhinevad meie katsetel ja kogemustel. Tulenevalt materjalide erinevustest ja ka erinevatest kasutusvõimalustest, mis jäävad meie kontrolli alt välja, me ei võta enda peale vastutust saadud tulemuste eest. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.