

Soudatape PD

ÄÄRIK TORUDELE JA VAHESEINTELE

Viimati täiendatud: 05.12.2014

Leht 1/1

Tehnilised omadused:

Alus	PU-membraan polüpropüleenkattega
Paksus	0,55 mm
Maksimaalne vastupidavus	1,5 bar
Veekindlus rõhu all	24 t (1,5 bar) (EN 1928-B)
Maksimaalne venivus	300%
Vastupidavus temperatuuride vahemikule	-5 °C → +60 °C

(*) Need näitajad võivad varieeruda sõltuvalt keskkonnateguritest nagu temperatuur, niiskus, aluspind jne.

Toote kirjeldus:

Elastne polüuretaanmembraan polüpropüleenkiuga vihmavee süsteemide ja torude hermetiseerimiseks seintes ja põrandates niisketes ruumides.

1 blister: 2 x PD100 + 1 x PD150
1 x PD200

Toote omadused:

- ääriku elastne polüuretaanosa täpselt vastab toru mõõdule ja kujule, ennetades hüdroisolatsiooni kihi rebestamist (näiteks maja vajumisel);
- kõrge vastupidavus mitmete keemiliste puhastusainete, lahjendatud hapete ja leeliste, soolvee jms. suhtes
- vastupidavus laiale temperatuuride vahemikule – võib kasutada ka välistingimustes.

Säilimisaeg

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis kuivas ja jahedas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C.

Keemiline vastupidavus:

Kõrge vastupidavus (üle 7 päeva) mitmete kemikaalide suhtes: 3% soolhape, 35% väävelhape, sidrunihape (100 g/l), 5% piimhape, 3% kaaliumhüdroksiid, 20% kaaliumhüdroksiid, naatrium-hüpokloriid 0,3 g/l, meresool 20 g/l.

Kasutamishüpped:

- pind peab olema kuiv, rasvatustatud ja puhastatud värvist ja muudest ainetest, mis võivad nõrgestada naket;
- eelnevalt kruntida ja kanda esimene kiht elastset hüdroisolatsiooni SOUDAGUM LM;
- valida õige mõõduga ääriku ja kinnitada see muhvile, värskete hüdroisolatsioonikihtidele, suruda pahtlilabidaga ja lasta kuivada;
- pärast esimese elastse hüdroisolatsiooni kihi kuivamist kanda peale teine kiht, nii et kogu paksus jääks üle 1 mm;
- järgmised tööd teha pärast kõikide hüdroisolatsioonikihtide täielikku kuivamist - umbes 12 tundi möödudes.

Kasutusala:

- seinte ja põrandate ühenduskohtade elastne hermetiseerimine niisketes ruumides – koos krundiga SOUDAPRIM DP ja elastse hüdroisolatsiooniga SOUDAGUM LM;
- torude ühenduskohtade seinte ja põrandatega elastne hermetiseerimine koos spetsiaalse elastse liimiga väliseks kasutamiseks.

Täiendava konsultatsiooni saamiseks pööruda SOUDALi tehnilise osakonna poole.

Standardid ja sertifikaadid:

Toode on valmistatud firma Soudal NV poolt vastavuses ISO 9001 nõuetega.

Pakend:

(mm)	PD 100	PD150	PD 200
Välismõõdud	100 x 100	150 x 150	200 x 200
membraani Ø	35	60	140
ava Ø	8	20	50
toru Ø	19-25	25-55	55-120

Ohutusala soovitused:

Toote kasutamisel järgida tavapärasest tööhügieeni.

Märkus: Selles dokumendis esitatud näpunäited põhinevad meie katsetel ja kogemustel. Tulenevalt materjalide erinevustest ja ka erinevatest kasutusvõimalustest, mis jäävad meie kontrolli alt välja, me ei võta enda peale vastutust saadud tulemuste eest. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.