

## Fix ALL Floor & Wall

Data: 16/03/2019

Lapai: 1 iš 2

### Techniniai duomenys:

Pagrindas	SMX hibridinis polimeras
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimo sistema	Polimerizacija veikiant oro drėgmei
Plėvelės formavimasis (23°C/50% sant. oro drėgnumas)	Apie 25 min
Kietėjimo laikas* (23°C/50% sant. oro drėgnumas)	Apie 3 mm / 24 val
Kietumas**	65 ± 5 Shore A
Tankis**	Apie 1,67 g/ml
Klijavimo jėga (ISO 37)**	2,20 N/mm <sup>2</sup>
Elastingumo modulis 100% (ISO 37)**	2,00 N/mm <sup>2</sup>
Pailgėjimas iki plyšimo (ISO 37)**	150%
Išeiga (*)	Klijų mentelė B3: 700 - 900 g/m <sup>2</sup>
Galima apkrauti po*	Nuo 24 val iki 48 val
Terminis atsparumas**	- 40 °C → 90 °C
Naudojimo temperatūra	5 °C → 35 °C

\* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. \*\* Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

### Produkto aprašymas:

Fix All Floor & Wall - paruošti naudojimui elastingi klijai SMX hibridinių polimerų pagrindu – visų tipų sienų ir grindų dangų klijavimui. Jie taip pat sukimba su drėgnais paviršiais.

### Savybės:

- Labai gerai limpa prie beveik visų paviršių
- Labai geros mechaninės savybės
- Gerai limpa prie beveik visų paviršių, net ir kiek drėgnų
- Atitinka GEV-EMICODE EC-1 PLUS: labai mažos emisijos
- Lengva naudoti, netgi nepalankiomis sąlygomis
- Geras atsparumas UV spinduliams ir orų poveikiui
- Sudėtyje neturi, izocianatų, tirpiklių, halogenų ir rūgščių
- Gali būti dažomas vandens pagrindo dažais

### Panaudojimo sritys:

- Visų rūšių statybinių medžiagų klijavimas tiek prie porėtų, tiek prie neporėtų paviršių
- Horizontali padėtis: visų tipų grindys, plytelės, kiliminė dangos, ...
- Vertikali padėtis: visų tipų sienos, sienų plytelės, dailylentės, nerūdijančio plieno plokštės, ...

### Pristatymo forma:

Spalva: balta

Įpakavimas: kibiras, 4kg


### Galiojimo laikas:

12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant vėsioje bei sausoje vietoje esant +5°C - +25 °C temperatūrai.

### Atsparumas cheminėms medžiagoms:

Geras atsparumas vandeniui, alifatinams tirpikliams, mineralinėms alyvoms, riebalams, nekoncentruotoms neorganiniams rūgštims ir šarmams.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.



## Fix ALL Floor & Wall

Data: 16/03/2019

Lapai: 2 iš 2

Prastas atsparumas aromatiniais tirpikliams, koncentruotoms rūgštims ir chloruotiems angliavandeniliams.

**Paviršiai:**

*Paviršiai:* visi įprasti statybiniai paviršiai, tiek porėti tiek neporėti

*Pobūdis:* Fix All Floor & Wall turi būti tepamas ant tvirto, švaraus, sauso, nedulkėto ir neriebaluoto paviršiaus, neturinčio judančių dalių, dažų, alyvos, vaško ar kitų teršalų likučių. Nelygumai, tokie kaip išlyginamojo betono ar senų klijų likučiai gali turėti neigiamą poveikį sukibimui. Juos reikia pašalinti mechaniškai, pvz. šlifuojant arba naudojant smėliasrovę.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarių sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Fix All Floor & Wall klijus nerekomenduojama naudoti su PMMA (t.y. Plexi® stiklas) ar polikarbonatinėmis (t. y. Makrolon® arba Lexan®) plastmasėmis, jei šios vėliau turės patirti didelį slėgį ar įtampą, kadangi tuomet jų paviršiuje gali atsirasti įskilimų ar įtrūkimų. Nėra sukibimo su PE, PP, PTFE (TeflonasR), silikonais ir bituminiais paviršiais.

**Naudojimo instrukcija:**

*Naudojimosi būdas:* užtepti klijus ant paviršiaus dantyta mentele, 60° kampu.

*Valymas:* kol nesukietėjo Fix All Cleaner valikliu arba Swipex servetėlėmis, sukietėjusi – tik mechaniškai.

**Sveikatos ir saugos rekomendacijos:**

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko bei saugos duomenų lape.

**Pastabos:**

- Fix All Floor & Wall galima klijuoti natūralų akmenį, bet negalima jo sandarinti. Todėl naudojamas tik natūralaus akmens plytelėms.
- Fix All Floor & Wall negali būti naudojamas kaip stiklinimo hermetikas.
- Dėl didelės dažų įvairovės, rekomenduojama atlikti išankstinį suderinamumo bandymą.
- Dėl didelės paviršių įvairovės rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą.
- Nenaudoti vietose, nuolat veikiamose vandens.
- Tepant, įsitikinkite, kad medžiagų paviršius nėra užterštas hermetiku.

**Poveikis aplinkai:****LEED reglamentas:**

Fix All Floor & Wall LEED reikalavimus. Mažai skleidžiančios / spinduliuojančios medžiagos: klijai ir hermetikai. SCAQMD taisyklė 1168. Atitinka USGBC LEED 2009 Credit 4.1: mažai skleidžiančios / spinduliuojančios medžiagos: klijai ir hermetikai atsižvelgiant į VOC-turinį.

**Atsakomybė:**

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.