

# Acryrub

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 2

## Tehnilised nõuded

Alus	Akrüüldispersioon
Konsistents	Pasta
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine
Kile moodustumine* (23 °C / õhuniiskus 50%)	Ca. 20 min
Tihedus	Ca. 1,65 g/ml
Maksimaalne lubatud deformatsioon	Ca. 12 %
Temperatuuritaluvus**	-20 °C → 80 °C
Kasutamistemperatuur	5 °C → 30 °C
Kokkutõmbuvus	Umbes 15% (DIN 52451)

\* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. \*\* See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

## Toote kirjeldus

Acryrub on akrüüldispersioonil põhinev ühekomponentne, kiiresti värvitav, plastoelastne hermeetik. Tänu oma ainulaadsele koostisele minimeerib see pragunemise riski isegi väga täidetud ja katvate värvide korral.

## Omadused

- Väga lihtne pindadele kanda
- Kestvate värvidega ja pärast kõvenemist veekindel
- EC-1 Plus silt: väga madal emissioon
- Pärast kõvenemist ülevärvitav
- Väga hea nakkuvus paljude poorsete pindade ja alumiiniumiga

## Rakendused

- Ühenduskohad kuni 12,5% liikuvusega
- Ühendusvuugid ehitustööstuses.
- Ühendused aknalaudade ümber, plintuste, seinte, telliseseinte jm vahel

## Pakend

Värvus: valge, hall, pruun, must

Pakend: 310 ml padrun, 600 ml fooliumkott

## Säilivusaeg

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C.

## Alusmaterjalid

*Alusmaterjalid:* kõik tavapärased poorsed aluspinnad

*Iseloom:* puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

*Pinna ettevalmistamine:* Väga poorsed pinnad tuleks kruntida lahjendatud tootega Acryrub (1 osa toodet Acryrub + 2 osa vett).

Soovitame igal pinnal läbi viia eelneva nakke- ja sobivuskatse. Ei sobi kasutamiseks koos loodusliku kivi, bituumeni, klaasi ja söövitavatele metallidega.

## Vuukide mõõtmed

*Vuukide minimaalne laius:* 5 mm

*Vuukide maksimaalne laius:* 20 mm

*Vuukide minimaalne sügavus:* 5 mm

Soovitus tihendamiseks: vuugi laius = vuugi sügavus. Suuremõõtmeliste ühenduste puhul kasutada PE-vuuginööri, et vältida kolme erineva pinna sidumist.

## Rakendamisviis

Mitte kasutada, kui kõvenemise ajal on oodata vihma või külma.

*Rakendamisviis:* Manuaalse või pneumaatilise hermeetikupüstoliga. Kasutage lõpetamiseks spaatlit või kitinuga.

*Puhastamine:* Toodet Acryrub saab plaatidelt ja tööriistadelt enne kõvenemist veega eemaldada.

*Viimistlus:* Kasutage lõpetamiseks spaatlit või kitinuga.

*Parandus:* Sama materjaliga.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

---

# Acryrub

---

**Revisjon: 11/09/2023****Lehekülg 2 Of 2****Tervise- ja ohutusalsed soovitused**

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid.  
Täpsem teave on toodud toote pakendi etiketil.  
Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

**Märkused**

- Ärge kasutage kohtades, mis võivad olla pidevalt vee all.
- Ülevärvitav enamiku värvidega.
- Plastoelastsele hermeetikule kantud värv peab olema piisavalt elastne.
- Kuna saadaolevaid värve on palju, soovitame enne värvimist läbi viia sobivuskatse.
- Pakendis ajutiselt külmakindel kuni -18°C.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.