

# Antigravel Aerosol

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 2

## Tehnilised nõuded

Alus	Sünteesiliste vaikude ja kummide lahustit sisaldav segu
Konsistents	Tiksotroopne vedelik
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine
Tihedus	Ca. 0,82 g/ml
Viskoossus (Brookfield)	Ca. 48.000 mPa.s
Kuivaine üldsisaldus	Ca. 25 %
Nakkevaba aeg	Umbes 10 minutit
Kuivamisaeg (23°C ja õhuniiskus 50%)	Umbes 30 minutit
Tarbimine*	Umbes 0,35 kg/m <sup>2</sup>
Temperatuuritaluvus**	-25 °C → 80 °C

\* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. \*\* See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

## Toote kirjeldus

Antigravel Aerosol moodustab kaitsekihi rooste, soola, liiva ja kivide vastu.

## Omadused

- Kuivanuna moodustab elastse kile, millel on suurepärane kaitsevõime killustiku vastu
- Ei sisalda bituumenit ega asfalti
- Võib kanda pinnale pihustades või pintsliga.
- Kuivanud kilet ei mõjuta ei vesi ega lahustid

## Rakendused

- Kaitseb auto alumisi küljeosasisid killustiku ja rooste eest.
- Lisaks neelab kile suure osa mürast ja vibratsioonist.
- Kattekile autode kaitseraudade ja külgpaneelide all.
- Rattakoobaste ja auto põhja kaitsmiseks resonantsi vastu.

## Pakend

Värvus: must, hall, valge

Pakend: 500 ml aerosoolballoon (neto)

## Säilivusaeg

2 aastat avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°C.

## Alusmaterjalid

*Alusmaterjalid:* metallid

*Iseloom:* tugev, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

*Pinna ettevalmistamine:* Eemaldage rooste. Soovitame teha esialgse nakkumiskatse kõikidele aluspindadele.

## Rakendamisviis

Puhastage auto põhi hoolikalt, veenduge, et see on kuiv ja määrdevaba. Katke piirkonnad, mis ei vaja töötlemist, kinni. Raputage aerosoolpudelit vähemalt 20 sekundit. Kasutage vastavalt vajadusele. Lasta tootel Antigravel Aerosol järjestikuste kihtide vahel täielikult kuivada.

*Puhastamine:* atsetoon Pärast kõvastumist saab vaid mehhaaniliselt eemaldada.

*Parandus:* Sama materjaliga.

## Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid.

Kasutada ainult hästiventileeritud kohas.

Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuskaarti.

Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

## Märkused

- Kuna saadaolevaid värve on palju, soovitame enne värvimist läbi viia sobivuskatse.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

---

## Antigravel Aerosol

---

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 2 Of 2

**Vastutus**

Käesoleva tehnilise teabe lehe sisu aluseks on katsed, seiretulemused ja kogemused. See on üldise iseloomuga ning sellega ei kaasne mingit vastutust. Kasutaja on kohustatud ise katsete abil kindlaks tegema, kas toode on vastavaks tööks sobiv.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.