

## MontagePro 140

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 2

### Tehnilised nõuded

Alus	Akrüül
Konsistents	Pasta
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine
Tihedus	Ca. 1,30 g/ml
Avatusaeg (23 °C, 55% RV)*	15 min.
Kuivamisaeg	24 h → 48 h
Esialgne nake	Vähemalt 140kg/m <sup>2</sup>
Temperatuuritaluvus**	-20 °C → 70 °C
Kasutamistemperatuur	5 °C → 30 °C

\* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. \*\* See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

### Toote kirjeldus

MontagePro 140 on lahustivaba veepõhine ehitusliim, millel on tugev siduvus ja äärmiselt kõrge algnake (üle 140 kg/m<sup>2</sup>). Sobib väga hästi poorsetele pindadele.

### Omadused

- Lahustivaba
- Esialgne nake: 140 kg/m<sup>2</sup> (liimi kandmisel kogu pinnale)
- Sobib ebatasastele pindadele liimimiseks.
- Kanda peale ühele aluspinnale
- Niiskuskindel
- Ülevärvitav veepõhiste värvidega

### Rakendused

- Väga hea nakkuvus kõigil tavalistel poorsetel ehituspindadel.
- Sobib selliste materjalide nagu puit, sünteetilised materjalid, kivi, seinaplaadid, metall tugevaks kinnitamiseks betooni, kivi, kipsi, puidu, puitlaastplaadi jms külge.
- Sobib paneelide, puidust ja PVC-põrandaliistude, kaablisalve ja kõige sagedamini kasutatavate kaunistusmaterjalide liimimiseks.

### Pakend

Värvus: valge

Pakend: 310 ml padrun

### Säilivusaeg

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C.

### Alusmaterjalid

*Alusmaterjalid:* kõik tavalised ehituspinnad

*Iseloom:* puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

Vähemalt üks liimitavatest materjalidest peab olema poorne.

*Pinna ettevalmistamine:* Pole vaja eeltöödelda.

Toode ei nakku PE, PP, PTFE (Teflon®) ja bituumenpindadega. Soovitame teha esialgse nakkumiskatse kõikidele aluspindadele.

### Rakendamisviis

*Rakendamisviis:* Kandke liim

vuugitätepüstoliga ühtlaste ribade või

täppidena ühele liimitavatest materjalidest.

Kandke liimiribad alati komponentide servadele ning paneeliservadele ja -nurkadele. Pinnad tuleb kohe kokku suruda ja neil

kummihaamriga koputada. Vajadusel kasutage tuge. Koormust võib rakendada 24–48h pärast.

*Puhastamine:* Toodet MontagePro 140 saab plaatidelt ja tööriistadelt enne kõvenemist veega eemaldada. Kõvastunud toodet MontagePro 140 saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

*Parandus:* Sama materjaliga.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

---

## MontagePro 140

---

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 2 Of 2

### Tervise- ja ohutusalsed soovitus

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid.  
Täpsem teave on toodud toote pakendi etiketil.  
Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

### Märkused

- Liimimisel määrab lõpliku nakketugevuse kokkusurutavate poolte kokkuvajutamiseks kasutatav jõud, mitte selle jõu kestvuse aeg.
- Ärge kasutage kohtades, mis võivad olla pidevalt vee all.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.