

MS-20 Plus

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 2

Tehnilised nõuded

Alus	Silaanitud polümeer
Konsistents	Pasta
Kuivamissüsteem	Keemiline kõvenemine
Tihedus	Ca. 1,73 g/ml
Temperatuuritaluvus**	-40 °C kuni +90 °C (kõvenenud)
Avatusaeg (23 °C, 55% RV)*	25–30 minutit
Reguleeritav kuni	25–30 minutit
Nihketugevus**	> 1,00 N/mm ²
Saab laadida pärast*	vähemalt 8 h
Lihvitav/värvitav pärast	vähemalt 24 h
Vastupidavus vananemisele	Hea
Kasutamistemperatuur	15 °C → 25 °C
Tarbimine*	Sõltuvalt pinnast ja liimikammist Liimkamm B3: 700–900 g/m ² Kellu B11: 1000–1400 g/m ²

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

MS-20 Plus on suure elastsusega, lahusti- ja veevaba universaalne parketiliim. Sobib töödeldud puidu ja parketi ühendamiseks sobivate aluspindadega siseruumides.

Omadused

- Elastne
- EC-1 Plus silt: väga madal emissioon
- kasutusvalmis ühekomponentne süsteem
- Lahustivaba
- Ei sisalda vett
- Ei sisalda isotsüanaate
- Lihtne kasutada
- Sobib kasutamiseks pörandaküttega

Rakendused

- MS-20 Plus on parketiliim, mis sobib nii tehis- kui ka hamba ja soonega täisparketi liimimiseks.
- Täisparkett maksimaalse laiusega 160 mm ja minimaalse paksusega 14 mm.
- Täisparkett maksimaalse laiusega 240 mm ja minimaalse paksusega 14 mm.

Pakend

Värvus: helepruun

Pakend: 6 kg ämber, 14 kg (2 alumiiniumkotti karbis), 16 kg ämber, 18 kg (3 fooliumkotti plastämbris)

Säilivusaeg

16 kg ämber, vähemalt 9 kuud avamata kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C, Alumiiniumkotid: 12 kuud avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C.

Alusmaterjalid

Iseloom: MS-20 Plus tuleks kanda tugevale, puhtale, püsivalt kuivale, tolmu- ja rasvavabale pinnale, millel ei ole lahtiseid osakesi, värvi, vaha, õli ega muud mustust. Nakkumist võivad kahjustada ebatasasused, nagu betooni nivelleerimine, vanad liimid. Eelistatult tuleb need eemaldada mehaaniliselt, näiteks lihvides või pitsi kasutades. Anhydriidist aluspõrandate pealne kiht tuleb eemaldada. Enne parketi paigaldamist tuleb kontrollida aluspinda, et veenduda selle sobivuses. Kontrollige niiskussisaldust läbi terve aluspinna karbiid- või elektriühgromeetriga. Pange

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

MS-20 Plus

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 2 Of 2

tähele, et elektriline hügromeeter annab ainult soovituslikke väärtusi. Niiskussisaldus peab vastama tootja soovitatule (üldjoontes kuni 2% liivsemendist pindadel ja kuni 0,5% anhüdriidil, mõõdetuna karbiidhügromeetriga. Põrandküttega pindadel vastavalt kuni 1,5% ja 0,3%). Soovitame teha esialgse nakkumiskatse kõikidele aluspindadele.

Parkett

Parkettpõrand peab paigaldatavas ruumis paar päeva kohanema. Deformatsiooni vältimiseks hoida parketti kuni paigaldamiseni originaalpakendis. Enne paigaldamist kontrollida, et puidu niiskusesisaldus vastaks tarnija soovitatule (tavaliselt 9% +/- 2%). Paigaldamist ei soovitata kui puidu niiskusesisaldus on üle 11%. Jätke paigaldatud parketi ümber 1–1,5 cm vahe, kaasa arvatud kõik sambad või konstruktsioonid, mis läbivad põrandat.

Rakendamisviis

MS-20 Plus peaks enne paigaldamist ruumi temperatuuriga kohanema. Kandke liim pinnale Soudali sälkudega liimikammi B11 abil. Kandke korruga pinnale ainult nii palju, kui palju jõuate 30 minutiga parketiga katta. Libistada parkett liimitud kihile ning koputada kummihaamriga oma kohale. Täiuslikuks parketi nakkeks peab kontakt liimiga olema 80% pinnast. Vajadusel asetada parketile raskus. Oodata vähemalt 24 tundi enne parketi lihvimist ja viimistlemist.

Puhastamine: Toodet MS-20 Plus saab enne tahkumist tööriistadelt ja materjalidelt eemaldada kasutades vahendit Soudal Adhesive Cleaner 90A, puhastuslappe Swipex või lakibensiiniga. Kõvastunud toodet MS-20 Plus saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid. Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuskaarti.

Märkused

- Aluspõranda minimaalne temperatuur peab olema vähemalt +15 °C.
- Krunti mitte kasutada kui õhu suhteline niiskus on üle 75%.
- Mitte kanda aluspinnale, mis on liiga niiske või pindadele, mille niiskusesisaldus on kõrgem kui puidutootja soovitatud.
- Mitte kasutada liiga kuival puidul (alla 7% niiskust). See võib niiskuse kasvades paisuda ja kahjustuda.
- Mitte kasutada kui ruumi seinad ja laed pole kuivad (näiteks pärast pahteldamist ja värvimist).
- Liimi mitte lahendada.
- Mitte kunagi kasutada aluspõrandatel, mis pole kaitstud niiskustaseme võimaliku tõusu eest. Vajadusel kasutage niiskuskindlat tihendit nagu Soudal EPR-31P.

Vastutus

Käesoleva tehnilise teabe lehe sisu aluseks on katsed, seiretulemused ja kogemused. See on üldise iseloomuga ning sellega ei kaasne mingit vastutust. Kasutaja on kohustatud ise katsete abil kindlaks tegema, kas toode on vastavaks tööks sobiv.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.