

Soudatape Connect

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 2

Tehnilised nõuded

Materjal		Isekleepuv pritsmekindel paber
Kandja		Silikoonipõhine foolium
Liimikiht		Akrüül
Paksus		0.3 mm
Venivus purunemiseni	EN ISO 29864	5 %
Tõmbetugevus	EN ISO 29864	70 N/cm
Adhesioon – koorimine 180° (roostevaba teras – 24 tundi)	EN ISO 29862	1800 N/m
Veeauru läbilaskvus (Sd)	EN ISO 12572	10,00 m
Temperatuuritaluvus**		-40 °C → 90 °C
Kasutamistemperatuur		-5 °C → 35 °C

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

Soudatape Connect on vastupidav lint sisetingimustes niiskustõkkekilede kattumiskohtade püsivaks õhukindlaks hermetiseerimiseks.

Omadused

- Lahustivaba liimikiht
- Suurepärase nake enamuse kilede, alusmaterjalide, puidu ja alumiiniumiga
- Hea temperatuurikindlusega
- Niiskuskindel

Rakendused

- Soudatape Connect on mõeldud eestkätt kilede kattumiskohtade ning teiste aurutõkete õhu- ja aurukindlaks viimistlemiseks, samuti väiksemate aukude ja kahjustuste parandamiseks.

Pakend

Värvus: kollane

Pakend: rull 40 m, laius 60 mm

Säilivusaeg

Vähemalt 12 kuud alates tootmiskuupäevast avamata originaalpakendis jahedas ja kuivas hoiukohas temperatuuril +15 °C kuni +30 °C ning õhuniiskusega kuni 65%.

Alusmaterjalid

Alusmaterjalid: kõik pinnad välja arvatud PTFE ja bituumen.

Iseloom: tugev, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

Pinna ettevalmistamine: Pole vaja eeltöödelda. Pinnale on soovitatav teha eelnev nakketest.

Rakendamisviis

Rakendamisviis: Eemaldage osaliselt kattekile ja kandke Soudatape Connect piki kattuva aurutõkkematerjali ühenduskohta. Vältige nii fooliumi kui ka teibi murdeid. Eemaldage kaitsekile ühtlaselt ja pressige teip tugevalt kogu pikkuses kinni. Võimaluse korral kasuta survestamiseks rulli.

Puhastamine: seebiveega

Parandus: Sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid.

Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuskaarti.

Märkused

- Ärge kasutage temperatuuril alla -5°C
- Ärge kasutage toodet külmunud pindadel ega pindadel, millel esineb kondensatsiooni.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

Soudatape Connect

Revisjon: 11/09/2023**Lehekülg 2 Of 2**

- Liimimisel määrab lõpliku nakketugevuse kokkusurutavate poolte kokkuvajutamiseks kasutatav jõud, mitte selle jõu kestvuse aeg.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.