

Soudatape Flex

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 1

Tehnilised nõuded

Materjal	Elastne kiududega tugevdatud PE-kile
Liimikiht	Akrüül
Veeauru läbilaskvus (DIN EN ISO 12572)	Sd 20m
Katkevenivus (%) DIN EN14410	>150
Tõmbetugevus (N/cm) DIN EN14410	>15
Temperatuuritaluvus**	-40 °C → 70 °C
Kasutamistemperatuur	-5 °C → 40 °C

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

Soudatape Flex on vastupidav lint sisetingimustes kattumiskohtade ja läbiviikude püsivaks õhukindlaks hermetiseerimiseks.

Omadused

- Auruaeglusti
- Hea vastupidavus rebenemisele
- Kauakestev lahustivaba liimikiht suurepärase vastupidavusega vananemisele
- Suurepärase nake enamuse kilede, alusmaterjalide, puidu ja alumiiniumiga
- Hea temperatuurikindlusega

Rakendused

- Soudatape Flex on tänu elastsetele omadustele äärmiselt sobiv õhu- ja aurukindel viimistumaterjal läbiviikude, näiteks torude ja talade, õhu- ja aurukindlaks viimistlemiseks.

Pakend

Värvus: valge

Pakend: rull 25 m, 60 mm ja 150 mm lai

Säilivusaeg

Vähemalt 12 kuud alates tootmiskuupäevast avamata originaalpakendis jahedas ja kuivas hoiukohas temperatuuril +15 °C kuni +30 °C ning õhuniiskusega kuni 65%.

Alusmaterjalid

Alusmaterjalid: kõik pinnad välja arvatud PTFE ja bituumen.

Iseloom: tugev, puhas, kuiv, tolmu- ja

rasvavaba.

Pinna ettevalmistamine: Pole vaja eeltöödelda. Pinnale on soovitatav teha eelnev nakketest.

Rakendamisviis

Rakendamisviis: eemaldage osaliselt kaitsekile ja kandke Soudatape Flex liimitavate läbiviikude tihenduskohtadele. Vältige teibi murdeid ja töötage lühemate kattuvate tükkidega. Paigaldades vajutage lint tugevasti pinna vastu. Võimaluse korral kasuta survestamiseks rulli.

Puhastamine: seebiveega

Parandus: Sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid. Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuskaarti. Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Märkused

- Ärge kasutage temperatuuril alla -5°C
- Ärge kasutage toodet külmunud pindadel ega pindadel, millel esineb kondensatsiooni.
- Liimimisel määrab lõpliku nakketugevuse kokkusurutavate poolte kokkuvajutamiseks kasutatav jõud, mitte selle jõu kestvuse aeg.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.