

Zinc Spray 98 Acrylic

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 2

Tehnilised nõuded

Konsistents	Vedelik
Kõvenemise kiirus *	Kõvastub ja on värvitav 24 tunni pärast
Kuivaine üldsisaldus	20 %
Kuivamisaeg (23°C ja õhuniiskus 50%)	Ülikuiv 10 minuti pärast, nakkevaba 20 minuti pärast
Temperatuuritaluvus**	-30 °C → 180 °C
Kasutamistemperatuur	5 °C → 35 °C
Saagis	1,5-2 m ²

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

Eriti paks akrüülvärv, mis sisaldab puhast tsinki, kui on vaja kõrgetasemelist kaitset. Pealekantav värvikiht kõige vastupidavam tugevale pingele, sealhulgas õhupingele, ja soovitatakse seda õues asuvate metallesemete kaitseks. Tulemus on 30% paksem kui turul saadaolevaid sarnaseid värve kasutades.

Omadused

- Vastupidav löökidele, hõõrdumisele ja kulumisele
- Väga säästlik, tõhus ja usaldusväärne
- Sobib ka punktkeevituseks
- Hea elektrijuhtivusega
- Värvitav
- Väga hea korrosiooni ja ilmastikukindlus
- Toode vastab merenduses kasutamisele esitatavatele nõuetele

Rakendused

- Kasutamiseks autokeredel, keevisühenduste katmiseks, samuti punktkeevitusel.
- Tootel Zincspray on galvaniseeriv toime. Kaitseb tsinki ning töötlemata rauda ja terast korrosiooni eest.
- Tänu katoodile on pihusti efektiivne ja vähendab jäätmeid.
- Sobib ideaalselt pärast keermestamist, lõikamist või keevitamist korrosioonikindluse taastamiseks.

Pakend

Värvus: matt hall

Pakend: 400 ml aerosoolballoon

Säilivusaeg

3 aastat avamata pakendis kuivas ja jahedas kohas temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°C.

Alusmaterjalid

Alusmaterjalid: metallid, metall, kahjustatud pinnad

Iseloom: tugev, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

Pinna ettevalmistamine: Eemaldage rooste. Soovitame igal pinnal läbi viia eelneva nakke- ja sobivuskatse.

Rakendamiseviis

Rakendamiseviis: Eemaldage kõigepealt vana lahtine värv ja rooste ning kandke kuivale ja rasvavabale pinnale. Ballooni tuleb enne kasutamist loksutada. Kandke kuivades tingimustes kuivale pinnale. Pihustada umbes 20 cm kauguselt pinnast. Enne iga kihi pealekandmist raputage kanistrit põhjalikult. Pihustage pinnale kaks kihti tsinki vähemalt kahetunnise vahega (viimistluskattega ülevärvitav 24 tunni pärast).

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid.

Kasutada ainult hästiventileeritud kohas.

Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

Zinc Spray 98 Acrylic

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 2 Of 2

Märkused

- Pärast kasutamist pihustage klapi puhastamiseks aerosooli umbes 3 sekundit tagurpidi, kuni väljub ainult propellanti. Nii toimides saab hoida ära ventiili ummistumise tsingijääkidega.

Vastutus

Käesoleva tehnilise teabe lehe sisu aluseks on katsed, seiretulemused ja kogemused. See on üldise iseloomuga ning sellega ei kaasne mingit vastutust. Kasutaja on kohustatud ise katsete abil kindlaks tegema, kas toode on vastavaks tööks sobiv.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.